

CONFETTO SUPERCALCE

SPECIALE PITTURA TRASPIRANTE BASE CALCE

DESCRIZIONE

Pittura a base di calce e inerti minerali selezionati altamente traspirante, indicata per la verniciatura decorativa di intonaci deumidificanti o tradizionali, in ambienti interni ed esterni. E' caratterizzata da un eccezionale punto di bianco, ottima adesione al substrato, elevata copertura da asciutto. L'innovativa formulazione garantisce l'assenza di sfarinamento a carbonatazione avvenuta. L'elevata alcalinità del prodotto ha effetto batteriostatico, impedendo lo sviluppo di muffe e colonie batteriche. **SUPERCALCE** conferisce alle superfici le calde ombreggiature tipiche delle antiche lavorazioni. Con l'aggiunta di inerti selezionati in base agli spessori da eseguirsi, è possibile realizzare un tonachino con le stesse proprietà della pittura.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

CONFETTO SUPERCALCE è indicata per ottenere tradizionali finiture all'esterno, in particolare su facciate d'interesse storico-artistico, ed all'interno qualora si richieda un'alta traspirabilità ed azione igienizzante, grazie alle proprie caratteristiche batteriostatiche.

METODO D'APPLICAZIONE

Spazzolare e spolverare accuratamente il sottofondo, rimuovendo completamente le pitture esistenti che presentino segni di distacco o scarsa traspirabilità. Nel caso di facciate esterne particolarmente sporche o con presenza di muffe ed alghe, l'idroavaggio a pressione risulta indispensabile. Non sono adatti supporti a base di gesso.

Qualora il supporto presenti tendenza allo sfarinamento, evitare l'applicazione di primer tradizionali, scarsamente traspiranti. Preparare invece una soluzione contenente 9 parti di acqua e 1 di **CONFETTO SUPERCALCE**, da applicare a rullo o pennello e lasciare asciugare completamente (24/48 h). Se necessario ripetere una seconda volta il processo.

SUPERCALCE è pronto all'uso. Qualora il materiali si presenti eccessivamente denso, si consiglia la semplice miscelazione meccanica con una normale frusta per riportarlo alla normale fluidità. Non diluire con acqua, al massimo aggiungerne un quantitativo del 5%. Si applica facilmente a rullo o pennello; non è possibile l'applicazione a spruzzo.

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Colore standard	Bianco puro (disponibili tinte pastello)
Peso specifico	1,28 g/ml
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	60
Residuo secco	60%
Secco al tatto	2 ore
Secco in profondità'	6 ore
Temperature di applicazione	Min: 5 C - Max: 35 C

CONSUMI

Il consumo di **CONFETTO SUPERCALCE** dipende dalle caratteristiche di assorbimento delle superfici da trattare: indicativamente occorrono 300 gr per metro quadrato per ogni strato.

Si raccomanda di applicare sempre due strati.

PRECAUZIONI

Gli attrezzi possono essere lavati con acqua di rete prima che il prodotto sia asciutto, altrimenti la sua rimozione può avvenire, con difficoltà, solo meccanicamente.

CONFEZIONI

CONFETTO SUPERCALCE è disponibile in taniche da 20 Kg. Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo asciutto e riparato, ad una temperatura compresa tra i +5/25 °C ; in queste condizioni può essere conservato per 6 mesi, purché mantenuto nelle confezioni originali sigillate.

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso. Revisione 4.5 del 11-11



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede legale: Via Roma, 274 - 09020 Ussana (CA)

Uffici commerciali, deposito, invio corrispondenza: Via delle Miniere, 3 - 09030 Elmas (CA)

Tel/fax: 070 242110 - email: info@edichem.it edichem@pec.it - web: www.edichem.it

Partita iva/codice fiscale: 01973770926 - C.C.I.A.A. n° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295